



POLISHED
PORCELAIN TILES

Blicia
Blicia
Blicia
Blicia
Blicia
Blicia
Blicia
Blicia
Blicia
Blicia

Breera



Polished Porcelain
Porcelánico Pulido



Rectified
Rectificado



Matt surface
Superficie Mate



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Fireproof
Ignífugo



Durable and resistant
Duradero y resistente



UV Resistant
Resistente a los rayos UVA



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Responsible
Responsable



High Shade Variation
Destonificado





120x120
48"x48"



90x90
36"x36"



60x60
24"x24"



90x180
36"x72"



60x120
24"x48"



30x60
12"x24"



30x30 (5x5)
12"x12"



9x30
3,5"x12"



25,8x29
10"x11"
DCOF>0,42



120x120

POLISHED RECTIFIED
PULIDO RECTIFICADO



The golden hour!



60x120





MATT RECTIFIED / MATE RECTIFICADO

120x120



Polished Porcelain
B R E R A



Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
90x180	1	1,62	24	38,88	45,5	1.152
120x120	1	1,44	36	51,84	38,40	1.422,4
60x120	2	1,44	32	46,08	34	1.113
90x90	2	1,62	27	43,74	42	1.164
60x60	4	1,44	30	43,2	30	920
30x60	6	1,08	48	51,84	23	1.124
9x30	40	1,08	48	51,84	25	1.220
25,8x29	18	1	48	48	22,5	1.100
32,5x22,5	9	0,65	48	31,20	13,50	668

Technical Features / Características Técnicas

STANDARD NORMAS NORMAS DE ENSAJO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,2%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 70 x 10-6 °C-1	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group Bla (gl) Water Absorption <0,5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0,5%

Dimensional Features Características dimensionales	Water absorption Absorción de agua	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Frost resistance Resistencia a la helada	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas	
Resistance to stains Resistencia a las manchas				

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

geotiles
cerámica

GEOILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com